EL-Liq 74 (arancia)

Descrizione e ambito di utilizzo

EL-Liq 74 è un sigillante anaerobico a media resistenza, senza etichettatura di pericolosità. È preferibilmente indicato per flange metalliche resistenti alla torsione, come ad es. alloggiamenti pressofusi e pompe.

Grazie all'esclusione dell'aria e alle caratteristiche metalliche dei componenti da unire si forma una pellicola sigillante con resistenza termica da media a elevata.

1. Informações gerais do produto

Base química	Acrilato modificato
Componentes	Monocomponente
Colore	Arancia
Faixa de temperatura	−55 °C a +180 °C
Fenda máxima	≤ 0,25 mm
Resistência a	Olio, grasso, carburante, refrigerante, acqua fredda e calda e tanto altro ancora.
Possibili ambiti di impiego	Coperchi valvole, scatole della distribuzione, supporti di alberi a camme, raccordi flangiati, coperchi di alloggiamenti e cuscinetti e tanto altro ancora.

2. Dados técnicos

Grandeza de medição	Valor	Norma de ensaio
Densidade	1,09 – 1,13 g/ml	DIN 542:2003
Viscosidade (25 °C)	23.000 – 35.000 mPas	
Tempo de fixação	5 – 20 min	EN ISO 10964
Rigidez funcional	3 – 6 h	
Endurecimento total	12 – 24 h	
Binário de ruptura	10 – 20 Nm	EN ISO 10964

© Elring - Das Original 06/2024

ElringKlinger AG | Divisione commerciale ricambi
Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms
Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798
service@elring.de | www.elring.com

Das Original

EL-Liq 74
(arancia)

3. Indicações gerais

3.1 Instruções de utilização e manipulação:

1. Remover os resíduos da junta e limpar as superfícies de vedação com um desengra-xante.
2. As superfícies de vedação têm de estar limpas, secas e isentas de óleo ou graxa antes da aplicação da massa vedante para possibilitar uma vedação ou aderência segura.
3. Temperatura ideal de processamento: +23°C
4. Aplicar a massa vedante de forma contínua e uniforme de um lado do componente a ser vedado, apertando o frasco de fole.
5. Não é necessário tempo de secagem.
6. Montar os componentes segundo as especificações do fabricante.
7. A função de vedação fica assegurada de imediato.
8. Ficha de dados de segurança e dados técnicos em www.elring.com
9. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa linha de assistência.

3.2 Stoccaggio

- Condizioni di stoccaggio ottimali: in luogo fresco (da +5°C a +23°C) e asciutto
- Durata minima: 24 mesi in contenitori sigillati.
- Il numero di lotto si compone come segue: AASS (data di riempimento)

3.3 Formato di consegna

N. articolo	Conteúdo da embalagem	Quantidade de produto	Cor	Unid. emb.	Rótulo CLP
461.682	Flacone a soffietto	50 ml	Arancia	6 pezzi	DE/EN/FR/IT/PT/ES/RU/ BG/CN/CZ/DK/EE/FI/ GR/HR/HU/LT/LV/NL/ NO/PL/RO/SE/SI/SK

© Elring - Das Original 06/2024

ElringKlinger AG | Divisione commerciale ricambi
Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms
Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798
service@elring.de | www.elring.com

Das Original

EL-Liq 74 (arancia)

3.4 Esclusione della responsabilità

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, in particolare i consigli sulla lavorazione e l'ambito di utilizzo dei nostri prodotti, si basano sulla nostra esperienza e sulle nostre conoscenze attuali. A seguito delle varie possibilità di impiego e delle condizioni di lavoro e utilizzo che esulano dal nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito all'adeguatezza dei nostri prodotti per le singole procedure di lavorazione in condizioni d'uso concrete nonché per gli scopi di lavorazione e i risultati auspicati. Per verificare tale adeguatezza consigliamo in ogni caso di effettuare in precedenza sufficienti tentativi e prove per conto proprio.

Si esclude espressamente qualsiasi responsabilità risultante dai consigli contenuti nella presente scheda tecnica o dalla consulenza scritta o orale sul relativo prodotto, a meno che si verifichi un evento lesivo della vita o della salute, ci venga imputato dolo o colpa grave oppure si applichino le disposizioni di legge in materia di responsabilità del produttore.

© Elring - Das Original 06/2024

ElringKlinger AG | Divisione commerciale ricambi
Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms
Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798
service@elring.de | www.elring.com

Das Original